

塑料种类 Type		特殊复合塑料 Specialty Compounds	长纤维复合塑料 Long Fiber Compounds		
条件设定 Conditions					
<b>温度 Temperatures</b>					
料管温度 Barrel Temperature	后段 (°C) REAR	274~282	282~293		
	中段 (°C) CENTER	277~288	277~288		
	前段 (°C) FRONT	282~293	274~282		
	熔化温(°C) NOZZLE	277~299	277~299		
模温 (°C) Mold Temperature		66~107	82~121		
<b>压力 Pressures</b>					
射出压力 (MPa) Injection Pressure		69~124	69~124		
保压 (MPa) Hold Pressure		34~83	34~69		
背压 (MPa) Back Pressure		0.34~0.69	0.17~0.34		
<b>速度 Speeds</b>					
充填速度 (mm/sec.) Injection Speed		51~76	13~25		
螺杆转速 (rpm) Screw Speed		60~90	30~70		
<b>烘干条件 Drying</b>					
干燥时间 / 温度 Time / Temperature		2 Hrs @ 79 °C	2 Hrs @ 79 °C		
露点 (°C) Dew Point		-18	-18		
湿度含量 (%) Moisture Content		0.2	0.02		
<b>注意事项 Notes</b>					
<p>*PA6/10 系列长纤维复合塑料成型注意事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>料管温度设定尾段需较高，使塑料进入料管即呈现微融溶状态，避免长纤维在加料过程中断裂。</li> <li>给料喉直径必须適切避免发生架桥现象。</li> <li>为使纤维有最大长度达到最好的补强效果，料管相关设计建议如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>L/D(长度/直径)比 16/1 ~22/1</li> <li>压缩比 2:1</li> <li>进料段螺纹深度最小 5.08mm</li> <li>螺杆直径最少 16.51~20.32mm</li> <li>压缩段长度为直径的 12~13 倍</li> <li>止回阀装置：无阻碍自由流动型</li> <li>射嘴直径 6.35mm</li> </ol> </li> <li>成型 PA6/10 系列长纤维复合塑料模具的射口(Gate)与浇道(runner)有其特别需求，详细情形请洽亚特必公司。</li> </ol> <p>*本资料仅供设计者和加工者作为改质塑胶的加工成型初期改善指南，因影响塑胶加工成型的因素非常复杂，为达成期望的结果尝试错误法(trial and error)的观察与适度的调整可能是需要的。</p>					