

塑料种类 Type		特殊复合塑料 Specialty Compounds	高分子永久抗静电 复合塑料 Permanent Anti-Static Compounds		
条件设定 Conditions					
<b>温度 Temperatures</b>					
料管温度 Barrel Temperature	后段 (°C) REAR	193~210	193~210		
	中段 (°C) CENTER	210~227	210~216		
	前段 (°C) FRONT	216~232	216~221		
	熔化温(°C) NOZZLE	210~238	210~221		
模温 (°C) Mold Temperature		21~49	21~38		
<b>压力 Pressures</b>					
射出压力 (MPa) Injection Pressure		69~103	69~103		
保压 (MPa) Hold Pressure		34~69	34~69		
背压 (MPa) Back Pressure		0.34~0.69	0.34~0.69		
<b>速度 Speeds</b>					
充填速度 (mm/sec.) Injection Speed		13~25	13~25		
螺杆转速 (rpm) Screw Speed		60~90	60~90		
<b>烘干条件 Drying</b>					
干燥时间 / 温度 Time / Temperature		2~4 Hrs @ 93 °C	2~4 Hrs @ 93 °C		
露点 (°C) Dew Point		n/a	n/a		
湿度含量 (%) Moisture Content		n/a	n/a		
<b>注意事项 Notes</b>					
*本资料仅供设计者和加工者作为改质塑胶的加工成型初期改善指南，因影响塑胶加工成型的因素非常复杂，为达成期望的结果尝试错误法(trial and error)的观察与适度的调整可能是需要的。					